MantaMicro™ 555

Microfibra de polietileno de alta resistencia

DESCRIPCIÓN

MantaMicro™ 555 es una fibra de polietileno de grado grueso y de alta tenacidad que se incorpora a los recubrimientos de silicona Manta para espesarlos y reforzarlos. El recubrimiento espesado se aplica con brocha o llana como una masilla para formar chaflanes, rellenar huecos y sellar detalles.

Características: Convierte el recubrimiento de silicona en una masilla para brocha o llana • Forma chaflanes y rellena huecos en superficies irregulares • Refuerza los tapajuntas

USOS

- Esquinas interiores y exteriores de los tapajuntas
- Chimeneas redondas y soportes de tubería
- Cajas de brea (pitch pockets)
- Sellos de conductos y penetraciones
- Parches generales y relleno de grietas

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacene en seco entre 40°F y 70°F (4–21°C) en un lugar bien ventilado. Evite que entre humedad al envase; las fibras deben estar completamente secas al mezclarlas.

PRESENTACIONES

Cubeta de 5 galones, 3.5 lb (1.6 kg) netas

COLORES ESTÁNDAR

Blanco

PROPIEDADES FÍSICAS

Fibra de polietileno de alta densidad • Densidad relativa 0.96 • Humedad menor de 2%

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Mezclado: Con llana o paleta, incorpore las fibras al recubrimiento de silicona al 20–50% en volumen, según el espesor y la resistencia al escurrimiento que necesite el detalle. Mezcle hasta que todas las fibras estén humedecidas y no queden grumos secos.

Aplicación: Aplique la mezcla espesada de forma pareja con llana o brocha dura. El rendimiento depende del estado y la porosidad de la superficie; las superficies rugosas o porosas requieren más. Si el detalle lleva tela, siga la especificación del sistema Manta.

LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

Las fibras acortan el tiempo de trabajo del recubrimiento. Agréguelas como máximo una hora antes de usar y mezcle solo lo que se usará en un periodo de trabajo. Solo para uso profesional.

SEGURIDAD Y MANEJO

ATENCIÓN. Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire • Siga la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad (mantaroof.com).

LIMPIEZA

Barra o aspire las fibras sueltas; no las sople con aire comprimido. Limpie las herramientas antes de que cure la masilla, con el limpiador adecuado al recubrimiento usado.

Los datos son valores típicos, no especificaciones, y pueden cambiar sin aviso. El usuario es responsable de determinar si el producto es adecuado. Consulte la versión vigente en mantaroof.com. Servicio técnico: +1 844 506 2682.