MantaGranule™ 511

Gránulos para techos

DESCRIPCIÓN

MantaGranule™ 511 es un gránulo para techos de grado #11 fabricado con roca mineral natural triturada. Su tamaño #11 coincide con la superficie de gránulos de las láminas de capa fabricadas en planta. Cada gránulo lleva una capa cerámica de color que fija el pigmento a la piedra para que no se lave ni se desgaste.

Esparcidos sobre asfalto, adhesivo de aplicación en frío o un recubrimiento líquido para techos, los gránulos protegen del sol el material de abajo y retrasan su envejecimiento. En pasillos recubiertos y otras zonas de mucho tránsito aportan una superficie de desgaste dura.

Características: Roca mineral triturada de grado #11 • Capa cerámica de color fijada a la piedra • Protege del sol el asfalto, el adhesivo y los recubrimientos • Superficie de desgaste dura para pasillos

DÓNDE USARLO

- Donde quede asfalto caliente o adhesivo en frío expuesto en el techo terminado.
- Sobre el asfalto que ha brotado en techos de betún modificado, ya sea que las capas se colocaran con asfalto caliente, con soplete o en frío.
- Sembrado en recubrimiento de silicona o uretano aún húmedo para formar la superficie de un pasillo.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Mantenga las cubetas en posición vertical sobre una superficie limpia y nivelada. Asegure la carga antes de transportarla y llévela solo en el área de carga, nunca en un asiento ni dentro de la cabina de pasajeros. Coloque una lámina de plástico de 6 mil debajo de las cubetas para que una cubeta dañada o un derrame no dañe el vehículo.

PRESENTACIONES

Cubeta de 5 galones, 50 lb (22.7 kg)

COLORES ESTÁNDAR

Blanco / variable

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación: Lea todas las instrucciones y revise el pronóstico del tiempo antes de empezar. El techo debe estar estructuralmente sano.

Aplicación: Esparza los gránulos mientras el asfalto, el adhesivo o el recubrimiento aún estén húmedos y luego páseles rodillo o presiónelos para que cada gránulo quede bien asentado.

Rendimiento: Aproximadamente 40–60 lb por cuadro (100 pies²) para un esparcido completo hasta saturación.

SEGURIDAD Y MANEJO

PELIGRO. Puede provocar cáncer • Provoca daños en los órganos (sistema respiratorio) tras exposiciones prolongadas o repetidas • Siga la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad (mantaroof.com).

LIMPIEZA

Barra o aspire los gránulos sueltos antes de que el recubrimiento cure por completo. Los residuos de asfalto o adhesivo en las herramientas se quitan con aguarrás mineral o diluyente de pintura.

PROPIEDADES TÍPICAS

TIPO	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR DE ENSAYO
Finos que pasan el tamiz US #100 (150 µm)	—	0,2 % máx.
Humedad	—	0,3 % máx.
Dureza (Mohs)	—	6,0–7,0
Gravedad específica	—	2,55–2,70

Los datos son valores típicos, no especificaciones, y pueden cambiar sin aviso. El usuario es responsable de determinar si el producto es adecuado. Consulte la versión vigente en mantaroof.com. Servicio técnico: +1 844 506 2682.